



IMPERDELLANTA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO

GENERALIDADES

IMPERDELLANTA, es un producto fabricado con materias primas seleccionadas e importadas, de alta calidad para formulaciones de impermeabilizantes. Su resina elastomérica de gran elongación le confiere alta resistencia a los cambios climatológicos, así como a condiciones severas de humedad y lluvia. No es flamable y se adhiere perfectamente a superficies asfálticas, ladrillo y losas de concreto.

IMPERDELLANTA es un producto reforzado con fibra celulosa por lo que no requiere de malla de refuerzo: por otra parte, contiene una carga de caucho de llanta procesado otorgando mayor resistencia al producto.

La calidad de **IMPERDELLANTA** en su género es única en el mercado.

USOS

Para impermeabilizar losas de concreto, block, tabique, tejas y lámina de asbesto.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lis.



PREPARACIÓN

IMPERDELLANTA ya viene listo para su aplicación, no requiere dilución.



Calle Uva #27 - 4 Col. Lomas de Chapultepec Puebla, Pue.
2228 49 69 95 | corporativoimperdellanta@gmail.com



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y arena suelta o piedrillas. En caso de que la superficie tenga impermeabilizante envejecido deberá retirarse por completo para permitir la adherencia óptima de **IMPERDELLANTA**.

Si la superficie presenta fisuras o grietas, estas necesariamente deberán ser reparadas con nuestro **RESANADOR RS-MAX** para evitar o detener filtraciones de manera definitiva, obteniendo resultados sorprendentes. De igual manera, si las losas presentan daños estructurales importantes estos tendrán que ser reparados para un óptimo desempeño del impermeabilizante.

Las superficies nuevas tendrán que haber curado por lo menos 30 días después de los cuales habrá que limpiar la superficie, sellar y aplicar el impermeabilizante.

APLICACIÓN

Antes de aplicar el impermeabilizante **IMPERDELLANTA** es necesario aplicar una o dos capas de nuestro **SELLADOR SELLAPLUS - EX 7** a 1, diluyéndolo en una proporción de 7 partes de agua por una de sellador.

IMPERDELLANTA, no se diluye, se aplica con brocha, rodillo o cepillo de ixtle a temperaturas entre 10 a 35°C.

RECOMENDACIONES

- a) Eliminar todos los agentes extraños de la superficie a impermeabilizar.
- b) Resanar grietas y lisuras con nuestro **RESANADOR RS-MAX**.
- c) Aplicar una capa de **SELLADOR SELLAPLUS - EX**
- d) Aplicar una capa de **IMPERDELLANTA** en forma vertical y dejar secar 8 hrs.
- e) Después, aplicar la segunda capa en sentido horizontal de **IMPERDELLANTA**.
- f) **IMPERDELLANTA** no requiere malla de refuerzo

RENDIMIENTO

IMPERDELLANTA rinde un metro cuadrado por litro aplicado a dos capas.

NOTA: Una vez abierto el envase, la vida útil del producto es de 72 hrs. Para evitar esto, debe cerrarse la cubeta herméticamente y guardarla en un lugar fresco y seco conservándose así por más tiempo.





COLORES

De línea: TERRACOTA y BLANCO

Otros colores: Sobre pedido a partir de 10 cubetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
PROPIEDAD	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad a 25Grad. Cent.	Stormer	135-145KU
Densidad a 25Grad. Cent.	Picnómetro	1.29-1.4gr/cc
% Sólidos Peso	a 100 grados 60min	56-57
% Sólidos volumen		41-42
Finura	Hegman	N/A
Adherencia	Panel asbesto cemento	100%
Lavabilidad	Loneta plástica 72 Hrs	Hasta 4000 ciclos
Poder cubriente	En vidrio a 4 mils	excelente
Aspecto		satinado
PVC		55%
Resistencia a la Humedad		Excelente
Resistencia a la alcalinidad		Muy buena
Resistencia a los rayos UV		Muy buena
Resistencia a los hongos		Excelente
Resistencia a las manchas		Muy buena
Tiempo de vida útil		3 años

REFERENCIAS DE NORMAS	
ENSAYO	NORMA
Densidad	ISO 2811
Grado de dispersión (Finura)	DIN/ISO 1524
Viscosidad	ASTM D562
Ciclos de tallado	ASTM D2486
Aplicación de película (cubriente)	ASTM D823
PH	NMX-U-007-SCF1-2011
% Solidos Totales	ASTM D4758-92
Elongación	200%



Calle Uva #27 - 4 Col. Lomas de Chapultepec Puebla, Pue.
2228 49 69 95 | corporativoimperdellanta@gmail.com